



VALLES GLASS S.L.
DURVALL®
 VIDRIO TEMPLADO

 <p>VALLES GLASS S.L. DURVALL® VIDRIO TEMPLADO</p>			<p>1</p>
<p>VALLES GLASS S.L. Pg. Sanllehy, nº8 Nau D 08213 Polinyà (Barcelona)</p>			
<p>EN 12150 - 2</p>			
<p>Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente para utilizar en edificios y trabajos de construcción. Valores Febrero 2010</p>			
<p>Durvall Impreso 6/7 mm.</p>			
Resistencia al fuego			NPD
Reacción al fuego			A1
Prestación al fuego exterior			NPD
Resistencia a la bala			NPD
Resistencia a la explosión			NPD
Resistencia a la efracción			NPD
Resistencia al impacto de cuerpo blando			1C1
Resistencia contra cambios repentinos de temperatura y diferenciales de temperatura	K		200
Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta	mm		6 / 7
Atenuación acústica al ruido aéreo directo	dB		31 (-2,-3)
<p>Propiedades térmicas:</p>			
Emisividad normal de la superficie del vidrio ϵ_n			0,89
Transmitancia térmica (valor U)	W/(m ² *K)		5,7

NPD = No Performance Determined